

## Tehničke informacije

# AQUAMAESTRO 2K PU LAK ZA PARKET – SJAJNI

*Poliuretanski dvokomponentni lak na bazi vode*



<b>opis proizvoda:</b>	AQUAMAESTRO 2K PU LAK ZA PARKET SJAJNI – je poliuretanski dvokomponentni vodeni bezbojni lak za zaštitu i dekoraciju parketa i drugih drvenih obloga.
<b>područje namjene:</b>	Koristi se za zaštitu i dekoraciju parketa i drugih drvenih obloga.
<b>asortiman proizvoda:</b>	AQUAMAESTRO 2K PU lak za parket sjajni
<b>svojstva proizvoda:</b>	Proizvod je: Ekološki prihvatljiv Netoksičan Nezapaljiv Otporan na habanje i blaže kemikalije Odlikuje se dobrom tvrdoćom
<b>razrjeđivač:</b>	Lak se ne razrjeđuje!
<b>izgled premaza:</b>	Odlikuje se punoćom filma, s postotkom sjaja 85 – 95 %.
<b>omjer miješanja s kontaktom:</b>	10:1
<b>izdašnost:</b>	3,0 m <sup>2</sup> /l za tri sloja ovisno o načinu nanošenja i o debljini premaza, (0,1 l/m <sup>2</sup> u jednom sloju)
<b>gustoća:</b>	1,04 kg/l (HRN EN ISO 2811-1:2016)
<b>viskozitet:</b>	14 – 15-s (HRN EN ISO 2431:2019, DIN 4 pri 20 °C)
<b>sadržaj nehlapivih tvari:</b>	48 % (HRN EN ISO 3251:2019)
<b>sadržaj hlapivih organskih spojeva (HOS):</b>	HOS: A(j), 140 g/l; maks. 139 g/l (HRN EN ISO 11890-1:2008)
<b>uvjeti rada:</b>	Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade mora biti veća od +10 °C, a manja od +25 °C, a relativna vlažnost zraka manja od 75 %.
<b>priprema podloge:</b>	Prije nanošenja laka za parket potrebno je pripremiti podlogu. Podloga (parket) treba biti suha, očišćena od masnoća, nečistoća te prebrušena (završno brusnim papirom br. 150). Nakon brušenja temeljito ukloniti svu prašinu.
<b>aplikacija materijala:</b>	Prije upotrebe materijal promiješati u originalnoj ambalaži. U čistoj i suhoj plastičnoj posudi zamiješati lak i kontakt u volumnom omjeru 10:1 (AQUAMAESTRO 2K PU LAK ZA PARKET UNI : KONTAKT ZA AQUAMAESTRO 2K PU LAK MAT). Smjesu je potrebno dobro homogenizirati i obavezno pustiti da odstoji 15 minuta te ponovno promiješati i ako je potrebno procijediti prije nanošenje na parket. Radno vrijeme smjese je 4-6 sati (ovisno o temperaturi). Smjesu nanositi kistom ili specijalnim valjkom u 3 sloja (međuslojno sušenje 4 sata) na suhi, obrušeni i otprašeni parket. Međuslojno brušenje izvodi se brusnim papirom br.240-320. Prostorija se može koristiti nakon 24-48 sati nakon nanošenja zadnjeg sloja, a alat odmah nakon uporabe oprati u vodi. Ambalažu s preostalim lakom i kontaktom nakon djelomične uporabe treba odmah zatvoriti zbog nepostojanosti kontakta na vlagu iz zraka. Ako se želi znatno ubrzati proces površinske zaštite parketa i ljepši izgled koristi se impregnacija kao osnovni sloj i/ili MAESTRO gel kao međusloj prije završnog sloja laka. AQUAMAESTRO AKRILNI TEMELJNI LAK ZA PARKET.

## Tehničke informacije

# AQUAMAESTRO 2K PU LAK ZA PARKET – SJAJNI

## Poliuretanski dvokomponentni lak na bazi vode



	Za sve nedoumice, molimo obratiti se Chromos-Svjetlost tehničkom savjetniku.	
<b>sušenje premaza:</b>	suho na dodir: 30 minuta na prašinu za brušenje: 3 – 4 sata potpuno suho: 48 sati	
<b>međupremazni interval:</b>	3 – 4 sata, kod optimalnih uvjeta rada, 18 – 22 °C, relativne vlažnosti zraka 40 – 75 %. Temperatura prostorije ne smije biti niža od 12 °C.	
<b>sustavi nanošenja:</b>	<i>I.</i>	Aquamaestro akrilni temeljni lak za parket ( 1x) Aquamaestro 2K PU lak za parket (2 - 3x)
	<i>II.</i>	Aquamaestro 2K PU lak za parket (3x)
<b>transport i skladištenje:</b>	Skladištiti u suhim i prozračnim prostorima izvan izravnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 do +25 °C. Proizvod ne izlagati direktnoj sunčevoj svjetlosti, a u zimskim uvjetima zaštititi od smrzavanja.	
<b>rok valjanosti:</b>	U neotvorenoj ambalaži 24 mjeseci od datuma proizvodnje.	
<b>napomena:</b>	Proizvod nije zapaljiv! Proizvod ne smije smrznuti!	
<b>postupanje s ostacima proizvoda i ambalažom:</b>	Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.	
<b>kontrola kvalitete:</b>	Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim normama. Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Chromos-Svjetlost d.o.o.	
<b>opće napomene:</b>	Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i iskustvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke CHROMOS-SVJETLOST. Podaci ne sadrže pravnu niti ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobađaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na podlogama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji, potrebno je konzultirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkog lista. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na internetskoj stranici <a href="http://www.chromos-svjetlost.hr">www.chromos-svjetlost.hr</a> ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt mail adrese. Za sve detaljnije informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda, dok su Sigurnosno – tehnički listovi dostupni na zahtjev.	

listopad, 2021.

Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TUV Croatia;  
Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668

