

## Tehničke informacije

# FASENA SILIKON FIBER

Mikroarmirana silikonska fasadna boja



opis proizvoda:	Fungicidno zaštićena fasadna boja sa silikonskom smolom i armiranim vlaknima. Ima malu sklonost prljanju te jako svojstvo vodoodbojnosti uz zadržavanje paropropusnosti. Odlične je prionjivosti, otpornosti na atmosferilije, alkalije, soli i industrijske plinovne. Vodoodbojna je i svjetlootporna.								
područje primjene:	Preporučuje se za zaštitu novih, nekarboniziranih i starih, već karboniziranih vapnenih, vapneno-cementnih i cementnih žbuka te za bojenje čvrstih i grubljih ožbukanih fasadnih površina. Moguć je i nanos na dobro prihvaćene silikatne i silikonske premaze kao i na sve vrste mineralnih i disperzijskih dekorativnih žbuka.								
asortiman proizvoda :	Proizvodi se u bijeloj boji, a primjenom Top Mix sustava za nijansiranje moguće je postići široki spektar nijansi iz ton karte Chromos -Svjetlost te mnogih drugih ton karata prisutnih na tržištu.								
svojstva proizvoda:	Vodoodbojnost Premošćivanje pukotina do 0,3 mm Otporan na atmosferilije								
razrjeđenje:	Čistom vodom, maksimalno do 10 %.								
izdašnost:	2–4 m <sup>2</sup> /l u dva sloja, ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge, točnu potrošnju odrediti izradom testnog polja na objektu.								
gustoća:	1,45 –1,55 kg/l (HRN EN ISO 2811 -1).								
sadržaj suhe tvari:	65–60 % (HRN EN ISO 3251).								
sadržaj hlapivih organskih spojeva (HOS):	A(c), 40 g/l; maks. 1 g/l (HRN EN ISO 11890 -1).								
tehnički podaci prema HRN EN 1062 -1:	<table border="1"> <tr> <td>Maksimalna veličina čestica (HRN EN 21524)</td> <td>Fina &lt;100 μm</td> </tr> <tr> <td>Propusnost vodene pare (HRN EN ISO 7783 -2)</td> <td>Razred V<sub>2</sub></td> </tr> <tr> <td>Vodoupojnost (HRN EN 1062 -3)</td> <td>Razred W<sub>3</sub></td> </tr> <tr> <td>Stupanj sjaja (HRN EN ISO 2813)</td> <td>Mat, G<sub>3</sub></td> </tr> </table>	Maksimalna veličina čestica (HRN EN 21524)	Fina <100 μm	Propusnost vodene pare (HRN EN ISO 7783 -2)	Razred V <sub>2</sub>	Vodoupojnost (HRN EN 1062 -3)	Razred W <sub>3</sub>	Stupanj sjaja (HRN EN ISO 2813)	Mat, G <sub>3</sub>
Maksimalna veličina čestica (HRN EN 21524)	Fina <100 μm								
Propusnost vodene pare (HRN EN ISO 7783 -2)	Razred V <sub>2</sub>								
Vodoupojnost (HRN EN 1062 -3)	Razred W <sub>3</sub>								
Stupanj sjaja (HRN EN ISO 2813)	Mat, G <sub>3</sub>								
uvjeti rada:	Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade mora biti veća od +5 °C, a manja od +30 °C, a relativna vlažnost zraka manja od 80 %. Materijal se ne smije nanositi na osunčanim površinama i za kišna, vjetrovita i maglovita vremena (na skelu obavezno postaviti zaslon protiv sunca ili kiše). Niske temperature kao i visoka vlažnost zraka produljuju vrijeme vezivanja te mogu neravnomjerno promijeniti nijansu. Visoke temperature ljeti skraćuju otvoreno vrijeme rada materijala.								
priprema podloge :	Podloga mora biti potpuno suha, čista, bez slabo vezanih dijelova, prašine, masnih mrlja, algi, gljivica i ostalih stranih tijela. Prije svakog bojenja podlogu je potrebno pregledati i utvrditi njezino stanje. Sve slabo vezane dijelove podloge i starih premaza je potrebno ukloniti do zd ravog dijela. Nastale neravnine, ovisno o njihovoj dubini, zapuniti prikladnim sanacijskim žbukama ili izravnati masama za izravnavanje. Podloge								

## Tehničke informacije

# FASENA SILIKON FIBER

Mikroarmirana silikonska fasadna boja



<p>prepriprema i aplikacija materijala:</p>	<p>zaražene algama i gljivicama očistiti pomoći krpe ili četke i otopine univerzalnih sredstava za čišćenje ili pr imjenom visokotlačnih perača (pritisak vode i kut prskanja podesiti kako se fasada ne bi oštetila). Nakon sušenja podlogu tretirati biocidnom otopinom <i>Algenon</i> ili <i>Algenon Plus</i>. Masne i jako zaprljanje dijelove oprati otopinom <i>Kalijevog sapuna</i>. Nove podloge premazati impregnacijama <i>Simpra universal primer</i>, a stare, jako porozne podloge impregnacijama <i>Simpra nano primer</i> ili <i>Simpra multicontact</i>. Za najbolje rezultate prekrivanja vlasastih pukotin koristiti <i>Finalgrund fiber</i>. Fasenu. Silikon Fiber nanositi na pot pnu suhu fasadnu površinu, minimalno 6 h nakon nanošenja impregnacije ovisno o vremenskim uvjetima.</p> <p>Prije upotrebe materijal promiješati u originalnoj ambalaži sporotirajućom miješalicom. Po potrebi, razrijediti vodom do konzistencije za nanošenje, međusloj se nanosi s 15 % razrjeđenja, a završni sloj s 10 %. Proizvod je obradiv i kod većeg razrjeđenja, no određena svojstva materijala više nije moguće postići (stupanj sjaja, pokrivenost, stupanj bjeline, premoščivanje pukotina itd.). Nanosi se ličilačkim kistom, krznenim odnosno tekstilnim valjkom u dva sloja. Kod upotrebe valjka koristiti primjerenu mrežu za cijedenje. Drugi sloj se nanosi tek kad je prethodni potpuno osušen (cca 4 –6 h). Na jednu plohu nanositi proizvode iz iste proizvodne šarže. Različite proizvodne šarže, kao i proizvode nijansirane u <b>Top Mix</b> sustavu potrebno je egalizirati prije upotrebe . Za upotrebu pripremiti količinu proizvoda koja je dovoljna za obradu jedne plohe, ostatak čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži. Nikako čuvati već razrijeđen proizvod! Kako bi se izbjegli vidljivi spojevi i tragovi valjka ili četke, savjetujemo nanošenje „mokro na mokro“, bez prekida od jednog do drugog krajnjeg ruba površine. Naknadni popravci nisu dozvoljeni. Preporučujemo prvo nanos boje uz rubne dijelove zidova sa četkom, zatim nanos boje valjkom uz izjednačavanje spoja. Bilo kakvo popravljavanje materijala tijekom izvo đenja radova nije dozvoljeno (razrjeđivanje, dodavanje koloranata i sl.).</p> <p>Odmah nakon završetka radova alat oprati vodom.</p> <p>Prilikom izvođenja radova pridržavati se važećih građevinskih normi.</p> <p>Za sve nedoumice, molimo obratiti se prodajno -tehničkom savjetni ku tvrtke Chromos -Svjetlost.</p>
<p>sušenje premaza:</p>	<p>Međupremazni interval 4 –6 h (20 °C i rel. vl. zraka 65 %). Potpuno sušenje premaza 6–12 h (20 °C i rel. vl. zraka 65 %). Ovisno o vremenskim uvjetima navedeni period se može produžiti. Obvezna je zaštita od ki še minimalno 24 h nakon ugradnje završnog sloja.</p>
<p>održavanje fasadnih površina:</p>	<p>Površine otprašiti, očistiti od mrlja vodom ili mokrom krpom. Na površinama s kojih zaprljanja ili mrlje nije moguće odstraniti, potrebno je obaviti obnavljajuće bojenje (novi dvoslojni nanos boje , pogledati priprema podloge ). Temeljni je premaz potreban prilikom obnavljajućeg bojanja ovisno o starosti i vrsti zidnih površina. Zidne površine zaražene plijesnima tretirati biocidnom otopinom <i>Algenon</i> ili <i>Algenon Plus</i>.</p>
<p>mjere sigurnosti:</p>	<p>Potrebno je pridržavati se općih pravila za građevinske radove. Čuvati izvan dohvata djece. Nositi zaštitnu opremu. Prije uporabe pročitati S sigurnosno-tehnički list proizvoda.</p>
<p>transport i skladištenje:</p>	<p>Skladištiti u suhim i prozračnim prostorima izvan izr avnog dosega sunčevih zraka na temperaturi od +5 °C do +25 °C. Proizvod ne izlagati direktnoj sunčevoj svjetlosti, a u zimskim uvjetima zaštititi od smrzavanja.</p>
<p>rok valjanosti:</p>	<p>U neotvorenoj ambalaži 1,5 godina.</p>
<p>postupanje s ostacima</p>	<p>Ambalažu u potpunosti isprazniti od sadržaja. Istu predati u reciklažno dvorište. Pravne</p>

## Tehničke informacije

# FASENA SILIKON FIBER

Mikroarmirana silikonska fasadna boja



proizvoda i ambalažom:	osobe predaju kao ambalažni otpad ovlaštenom sakupljaču.
kontrola kvalitete:	Karakteristike kvalitete proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim standardima. Proizvod je pod stalnim nadzorom tvorničke kontrole kvalitete Chromos -Svjetlost d.o.o.
ostale informacije:	Mehanička oštećenja na tamnim nijansama uzrokuju pojavu svijetlih pruga. Opisana pojava je specifična za tamne nijanse i ne utječe na kvalitetu premaza.
opće napomene:	<p>Tehničke vrijednosti odnose se na osnovne proizvode. Nijansiranjem proizvoda može doći do manjih odstupanja kod pojedinih tehničkih karakteristika. Ovisno o svojstvima podloge i načinu primjene proizvoda moguća su manja odstupanja u nijansi u odnosu na ton kartu. Nijansu proizvoda, prije primjene, obavezno provjeriti na manjoj testnoj podlozi jer eventualne naknadne reklamacije nećemo moći uvažiti. Prije korištenja materijala kupac je obavezan provjeriti nijansu proizvoda, a uočavanjem bilo koje nesukladnosti proizvoda dužan je zaustaviti ugradnju materijala i kontaktirati proizvođača, u suprotnome reklamacija neće biti prihvaćena.</p> <p>Tehnički podaci rezultat su naših tehničkih i iskustvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s proizvodima tvrtke Chromos -Svjetlost. Podaci ne sadrže pravnu niti ikakvu sekundarnu obvezu proizvođača niti korisnika oslobađaju obveze provjere prikladnosti proizvoda za određenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u našim proizvodima moguća su manja odstupanja od određenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na podlogama koje nisu navedene u pripadajućoj dokumentaciji, potrebno je kontaktirati proizvođača. Proizvođač zadržava pravo na eventualne kasnije izmjene tehničkog lista. Važeće je samo najnovije izdanje. Ažurirani tehnički listovi nalaze se na internetskoj stranici <a href="http://www.chromos-svjetlost.hr">www.chromos-svjetlost.hr</a> ili se mogu zatražiti od proizvođača putem dolje navedene kontakt mail adrese. Za sve detaljnije informacije obratite se našoj tehničkoj službi. Prije upotrebe obavezno pročitati sigurnosne oznake na ambalaži proizvoda, dok su Sigurnosno-tehnički listovi dostupni na zahtjev.</p>

kolovoz, 2021.

Sustav upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša potvrđen od strane TUV Croatia;  
Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668

